SV-Schaumstoffe GmbH

wir sind zertifiziert:
DIN EN ISO
9001

QUALITÄTS-
SCHAUMSTOFFE

Datenblatt
technical data

Schaumstoff Type:
foam-type

PUR-Schaum elektrisch leitfähig
PUR-foam

SV-EL 103

Farbe:
colour

schwarz
black

Prüfung *testing*	**Norm** *standard*	**Einheit** *unit*	**ca.-Werte** *c.-data*
Rohdichte *density*	ISO 845	kg/cbm	23
Stauchhärte 40 % Verformung *compression load deflection (40%)*	DIN EN ISO 3386	kPa	3,5
Zugfestigkeit *tensile strength*	ISO 1798	kPa	>110
Elektrischer Widerstand *Electrostatic*	EN 100015	Ω Ohm	10^3 - 10^4
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: ☒	Abweichungen s.u. [1] ☐	

1)

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.
* Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.
** The surface resistance could change in the course of time due to outside influences.*

SV-Schaumstoffe GmbH
Junkersstraße 10, 82178 Puchheim
web: www.sv-schaumstoffe.de

Tel. +49 (0)89/12 59 31 38-0
Fax: +49 (0)89/12 59 31 38-33
e-mail: service@sv-schaumstoffe.de