

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum antistatisch
Bezeichnung EF-220 AS
Farbe: pink

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	ASTM D3575, Test C, Methode B	kg/cbm	35
Stauchhärte Verformung 50 %	ASTM D 3575 Test B	N/mm ²	0,103
Bruchdehnung	ASTM D 3575 Test E	%	57
Wärmeleitfähigkeit	ASTM D 3575 Test EE, Methode BB	W/mK	0,064
Oberflächenwiderstand	ASTM D 257	Ω/Quadrat	1x10 ¹¹ *
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen. * Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.