

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum
Bezeichnung EF-220
Farbe: weiß oder schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	DIN 53420	kg/cbm	35
Stauchhärte 50 % Verformung	DIN 53577	N/mm ²	0,112
Bruchdehnung	DIN 53571-A	%	87
Druckverformungsrest (22 h, 25 %, 23 °C) 24 Std. nach Entlastung	DIN 53572	%	8
Wärmeleitfähigkeit	ASTM C-177	W/mK	0,052
Wasserdampfdurchlässigkeit 23 °C, 25 mm Dicke	DIN 53429	g/m ² 24 Std.	0,8
Wasseraufnahme nach 24 Std.	ASTM C 272	vol %	0,02

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.