

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum antistatisch
Bezeichnung EF-220 AS
Farbe: pink

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	ASTM D3575, Test C, Methode B	kg/cbm	35
Stauchhärte Verformung 50 %	ASTM D 3575 Test B	N/mm ²	0,103
Bruchdehnung	ASTM D 3575 Test E	%	57
Wärmeleitfähigkeit	ASTM D 3575 Test EE, Methode BB	W/mK	0,064
Oberflächenwiderstand	ASTM D 257	Ω/Quadrat	1x10 ¹¹
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.

Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.