

## Datenblatt

**Schaumstoff Type:** PE-Schaum  
**Bezeichnung** NP-35  
**Farbe:** weiß oder schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
<b>Raumgewicht</b>	EN ISO 845	kg/cbm	35
<b>Bruchdehnung</b>	EN ISO 1798	%	Längs 100 Quer 80
<b>Druckverformungsrest</b> 22 h / 23°C / 50 % nach 2 h 22 h / 23°C / 50 % nach 24 h	EN ISO 1856	%	< 20 < 10
<b>Wasseraufnahme</b> 20°C / 24 h kapillare Aufnahme nach 24 h nach 7 Tagen nach 28 Tagen	DIN 53428	Vol. %	< 1 < 1,5 < 3
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> 10°C	DIN 52612	W/me	0,055

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

### Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.  
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.