

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum
Bezeichnung NP-65
Farbe: weiß

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Raumgewicht	EN ISO 845	kg/cbm	65
Bruchdehnung	EN ISO 1798	%	Längs 62
Druckverformungsrest 22 h / 23°C / 50 % nach 2 h 22 h / 23°C / 50 % nach 24 h	EN ISO 1856	%	< 20 < 15
Wärmeleitzahl 10°C	DIN 52612	W/mK	0,06

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.