

## Datenblatt

**Schaumstoff Type:** PE-Schaum  
**Bezeichnung** Neopolen 1710  
**Farbe:** weiß

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
<b>Rohdichte</b>	ISO 845	kg/cbm	30
<b>Zugfestigkeit</b>	DIN 53571	kPa	160
<b>Bruchdehnung</b>	DIN 53571	%	55
<b>Druckspannung</b> Verformung 50 %	ISO 3386	kPa	110
<b>Druckverformungsrest</b> (22 h, 25 %, 23 °C) ½ Std. nach Entlastung 24 Std. nach Entlastung	DIN 53572	% %	13,00 6,00
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	DIN 52612	W/mK	0,040
<b>Wasseraufnahme</b> nach 24 Std.	DIN 53428	%	2

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

### Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.

Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.