

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum
Bezeichnung Neopolen 1712
Farbe: schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	ISO 845	kg/cbm	30
Zugfestigkeit	DIN 53571	kPa	140
Bruchdehnung	DIN 53571	%	58
Druckspannung Verformung 50 %	ISO 3386	kPa	105
Druckverformungsrest (22 h, 25 %, 23 °C) ½ Std. nach Entlastung 24 Std. nach Entlastung	DIN 53572	% %	11,00 4,00
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mK	0,042
Wasseraufnahme nach 24 Std.	DIN 53428	%	2

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.

Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.