

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum
Bezeichnung Neopolen 1712
Farbe: schwarz

| <u>Prüfung</u> | <u>Norm</u> | <u>Einheit</u> | <u>ca.-Werte</u> |
|---|-------------|----------------|------------------|
| | | | |
| Rohdichte | ISO 845 | kg/cbm | 30 |
| Zugfestigkeit | DIN 53571 | kPa | 140 |
| Bruchdehnung | DIN 53571 | % | 58 |
| Druckspannung Verformung 50 % | ISO 3386 | kPa | 105 |
| Druckverformungsrest (22 h, 25 %, 23 °C) ½ Std. nach Entlastung 24 Std. nach Entlastung | DIN 53572 | % % | 11,00 4,00 |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612 | W/mK | 0,042 |
| Wasseraufnahme nach 24 Std. | DIN 53428 | % | 2 |

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.

Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.