

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum antistatisch
Bezeichnung PE-E AS
Farbe: pink

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	EN ISO 845	kg/cbm	28
Zugfestigkeit	EN ISO 1798	N/mm ²	Längs 0,31 Quer 0,19
Bruchdehnung	EN ISO 1798	%	Längs 141 Quer 115
Druckspannung	EN ISO 3386/1	N/mm ² (1. Kompression)	25 % 0,05 50 % 0,11 70% 0,27
Druckverformungsrest 22 h / 20°C/50 %	EN ISO 1856	%	24 Std. < 20
Zellen	BS 4443/1/4	Zellen pro 25 mm	>= 20
Oberflächenwiderstand (23° C 50 % RH)	IEC 61340-5-1	Ohm	< 10 ¹² *
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			
* Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.
 Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.