

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum
Bezeichnung PE-E 25
Farbe: weiß

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	DIN 53420	kg/cbm	24
Zugfestigkeit	DIN 53571	N/mm ²	Längs 0,219 Quer 0,170
Bruchdehnung	DIN 53571	%	Längs 67 Quer 52
Druckspannung, 4. Koproression:	DIN 53577	N/mm ²	25 % 0,024 50 % 0,081 70% 0,200
Wärmewiderstand (24 h bei 70°C):	ASTM D-3575-S	%	0,5
Wasseraufnahme (nach 24 h)	DIN 53428	Vol %	1,19
Temperaturbereich	intern	°C	-30 bis +80
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.
 Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.