

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum flammwidrig
Bezeichnung PE-X 30 FR
Farbe: grau, weiß

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	EN ISO 845	kg/cbm	33
Bruchdehnung	ISO-1798	%	213
Zugfestigkeit	EN ISO 1926	kPa	271
Entflammbarkeit	MVSS 302	>100 mm/min.	ja
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.