

Datenblatt

Schaumstoff Type:	PE-Schaum
Bezeichnung	PE-X 30
Farbe:	anthrazit, weiß, farbig

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	ISO 845	kg/cbm	33
Temperaturbeständigkeit	Interner Test	°C	-50 bis +90
Zugfestigkeit	ISO 1926	kPa	271
Bruchdehnung	ISO 1798	%	213
Druckspannung Formänderungscharakteristika 50 % Stauchung	ISO-844	kPa	123
Druckverformungsrest (DVR) 22h/23°C/25%			
½ Std nach Entlastung	ISO 1856	%	14,5
24 Std nach Entastung	ISO 1856	%	4
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.