

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum elektrisch leitfähig
Bezeichnung PE-X 50 EL
Farbe: schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	EN ISO 845	kg/cbm	50
Bruchdehnung	ISO-1798	%	40
Zugfestigkeit	EN ISO 1926	kPa	290
Elektrischer Widerstand	EN 100015	Ω Ohm	10 ⁵ - 10 ⁶ *

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

* Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.