

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum
Bezeichnung PLZ-15
Farbe: weiß oder schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	BS ISO 7214 1998	kg/cbm	15
Gebrauchstemperatur	Empfehlung	°C	-70 / +95
Zugfestigkeit	BS ISO 7214 1998	kPa	245
Bruchdehnung	BS ISO 7214 1998	%	110
Druckspannung 25 % Stauchung 40 % Stauchung 50 % Stauchung	BS ISO 7214 1998	kPa	45 75 107
Druckverformungsrest 72h, 23 °C, 50 % ½ Std Entspannung	BS ISO 7214 1998	%	31
Wärmeleitfähigkeit geprüft bei mittlerer Temperatur von 10 °C	ISO 8302 1991	W/m.K	0,0387

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.

Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.