

## Datenblatt

**Schaumstoff Type:** PE-Schaum  
**Bezeichnung** PLZ-29  
**Farbe:** weiß oder schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
<b>Rohdichte</b>	DIN 53420 EN ISO 845	kg/cbm	29 (Nennwert)
<b>Gebrauchstemperatur</b>	Empfehlung	°C	-70 / +105
<b>Zugfestigkeit</b>	DIN 53571 Iso 1798	kPa	400
<b>Bruchdehnung</b>	-	%	125
<b>Druckspannung</b> Formänderungscharakteristika 40 % Stauchung	DIN 53572 ISO 3386-1	kPa	72
<b>Druckverformungsrest</b> 72 Std 50 % Verformung 23 °C, ½ Std Entspannung	DIN 53572 EN ISO 1856	%	29
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> Geprüft bei mittlerer Temp von 10 °C	ISO 8302	W/mK	0,039

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

### Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.

Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.