

Datenblatt

Schaumstoff Type:	PUR-Schaum flammwidrig
Bezeichnung	SV-30 fw
Farbe:	anthrazit

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	DIN EN ISO 845	kg/cbm	28
Stauchhärte 40 % Verformung	DIN EN ISO 3386-1	kPa	3,2
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 1798	kPa	90
Brennverhalten	FMVSS 302, DIN 75200		erfüllt
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Noppenschaum.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.