

Datenblatt

Schaumstoff Type: PUR-Schaum antistatisch
Bezeichnung SV-AS
Farbe: pink

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	EN ISO 845	kg/cbm	25
Stauchhärte 40 % Verformung	EN ISO 3386	kPa	3,0
electrostatic 100 V, 20 sec	EN / IEC 61340-5-1	Ohm [Ω]	$3,3 - 4,7 \times 10^9$ *
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen. * Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Noppenschäum.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.