

Datenblatt

Schaumstoff Type:	PUR-Steckschaum (elektrisch leitfähig)
Bezeichnung	SV-EL-103 Steckschaum
Farbe:	schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	EN ISO 845	kg/cbm	40
Stauchhärte 40 % Verformung	EN ISO 3386	kPa	50
Zugfestigkeit	EN ISO 1798	kPa	>280
EI. Oberfl. Widerstand	EN 100015	Ω Ohm	10 ³ - 10 ⁴ *

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

* Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Konfektionsteile, Streifen.

Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.