

Datenblatt

Schaumstoff Type: PUR-Steckschaum (elektrisch leitfähig)
Bezeichnung SV-EL-103 Steckschaum
Farbe: schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	EN ISO 845	kg/cbm	40
Stauchhärte 40 % Verformung	EN ISO 3386	kPa	50
Zugfestigkeit	EN ISO 1798	kPa	>280
EI. Oberfl. Widerstand	DIN 53482	Ω	$10^3 - 10^4$
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Konfektionsteile, Streifen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.