

Datenblatt

Schaumstoff Type: PUR-Schaum elektrisch leitfähig
Bezeichnung SV-EL 103
Farbe: schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	DIN 53420	kg/cbm	23
Stauchhärte 40 % Verformung	DIN EN ESO 3386	kPa	3,5
EL Oberfl. Widerstand	DIN 53482	Ω	10 ³ - 10 ⁴
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Noppenschaum.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.