

Datenblatt

Schaumstoff Type: PUR-Schaum viskoelastisch
Bezeichnung SV-VE 5025 viskoelastischer Schaum
Farbe: rosa

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	EN ISO 845	kg/cbm	50
Stauchhärte 40 % Verformung	EN ISO 3386	kPa	2,5
Zugfestigkeit	EN ISO 1798	kPa	80

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.