

## Datenblatt

**Schaumstoff Type:** PE-Schaum  
**Bezeichnung** XAC-33  
**Farbe:** anthrazit

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
<b>Rohdichte</b>	ISO 845	kg/cbm	33
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	Interner Test	°C	-50 bis +90
<b>Zugfestigkeit</b>	ISO 1926	kPa	271
<b>Bruchdehnung</b>	ISO 1798	%	213
<b>Druckspannung</b> Formänderungscharakteristika 50 % Stauchung	ISO-844	kPa	123
<b>Druckverformungsrest (DVR)</b> 22h/23°C/25%			
½ Std nach Entlastung	ISO 1856	%	14,5
24 Std nach Entastung	ISO 1856	%	4
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			

### Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen, Frästeile, konstruktive Verpackungen.  
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.