

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum antistatisch
Bezeichnung XAC-40 AS
Farbe: pink

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	EN ISO 845	kg/cbm	40
Bruchdehnung	ISO-1798	%	263
Zugfestigkeit	EN ISO 1926	kPa	370
Elektrischer Widerstand		Ohm	$10^7 - 10^{11}$
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.