

Datenblatt

Schaumstoff Type: PE-Schaum elektrisch leitfähig
Bezeichnung XAC 50 EL
Farbe: schwarz

<u>Prüfung</u>	<u>Norm</u>	<u>Einheit</u>	<u>ca.-Werte</u>
Rohdichte	EN ISO 845	kg/cbm	50
Bruchdehnung	ISO-1798	%	40
Zugfestigkeit	EN ISO 1926	kPa	290
Elektrischer Widerstand	Ohm		$10^5 - 10^6$

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

Aus dieser Qualität fertigen wir:

Plattenware, Zuschnitte, Stanzteile, Formschnitte, Konfektionsteile, Streifen.
Andere Verarbeitungsformen und Selbstklebeausrüstung auf Anfrage.