

## Datenblatt *technical data*

**Schaumstoff Type:** PE-Schaum  
*foam-type:* PE-foam

**D-PE 35**

**Farbe:** weiß  
*colour:* white

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
<b>Raumgewicht</b> <i>density</i>	EN ISO 845	kg/m <sup>3</sup>	35
<b>Druckspannung 50 %</b> <i>Compressive stress</i> <i>(1. compression)</i>	EN ISO 3386/1	kPa	105
<b>Druckverformungsrest</b> <i>compression set</i> 22 h / 23°C / 50 % nach 24 Stunden	EN ISO 1856	%	< 20
<b>Thermische Stabilität</b> <i>thermal stability</i> 24 h / 70 °C	ASTM D-3575-S	%	< 5

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

*The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.*