

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

EF-400

Farbe: weiß
colour: white

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	ISO 845	kg/m ³	57
Zugfestigkeit <i>tensile strength @ peak</i>	ISO 1798:2008	kPa	296
Druckspannung 50 % <i>Compressive stress (Vertical 4. compression)</i>	ISO 3386:1986 part 1	kPa	110
Druckverformungsrest <i>compression set (25 % compression)</i>	ISO 1856: 2000	%	< 10
Thermische Stabilität <i>thermal stability</i>	ASTM D3575-08 Suffix S ISO 2796	%	< 2

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.