

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

PE-PL 29

Farbe: anthrazit
colour: anthracite

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	BS ISO 7214 1998	kg/m ³	29
Druckspannung 50 % <i>Compressive stress</i>	BS ISO 7214 1998	kPa	131
Druckverformungsrest <i>compression set</i> 22 h / 23°C / 50 % 25 mm Dicke ohne Haut nach 24 Stunden Entspannung	BS ISO 7214 1998	%	14
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	ISO 7214 1998	kPa	375
Wärmeleitfähigkeit 10 °C <i>thermal conductivity</i>	ISO 8302 1991	W/mK	0,039
Brandverhalten <i>flammability</i>	FMVSS 302	< 100 mm/min	bestanden bei > 8 mm Dicke

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.