SV-Schaumstoffe GmbH

wir sind zertifiziert:
DIN EN ISO
9001

QUALITÄTS-
SCHAUMSTOFFE

Datenblatt
technical data

Schaumstoff Type:
foam-type:

PE-Schaum
PE-foam

PE-X 30

Farbe:
colour:

farbig
colored

Prüfung *testing*	**Norm** *standard*	**Einheit** *unit*	**ca.-Werte** *c.-data*
Raumgewicht *density*	ISO 845	kg/m³	30
Zugfestigkeit *tensile strength*	ISO 1798	kPa	257
Bruchdehnung *elongation at break*	ISO 1798	%	141
Druckspannung 50 % *Compressive stress*	ISO 844	kPa	116 - 179
Druckverformungsrest *compression set* 22 h / 23°C / 25 % 24 h nach Entlastung	ISO 1856	%	4,00
Temperaturbeständigkeit	langfristig	°C	-60 bis +90

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.

SV-Schaumstoffe GmbH
Junkersstraße 10, 82178 Puchheim
web: www.sv-schaumstoffe.de

Tel. +49 (0)89/12 59 31 38-0
Fax: +49 (0)89/12 59 31 38-33
e-mail: service@sv-schaumstoffe.de