

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

PE-X 40 AS

Farbe: pink
colour: pink

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	ISO 845	kg/m ³	40
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	ISO 1798	kPa	306
Bruchdehnung <i>elongation at break</i>	ISO 1798	%	159
Druckspannung 50 % <i>Compressive stress</i>	ISO 844	kPa	104 - 187
Druckverformungsrest <i>compression set</i> 22 h / 23°C / 25 % 24 h nach Entlastung	ISO 1856	%	3,00
Temperaturbeständigkeit	langfristig	°C	-60 bis +80
Elektrischer Widerstand <i>electric resistance</i>		Ohm	10(11)

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

* Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.

** The surface resistance could change in the course of time due to outside influences.*