

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

PE-X 45

Farbe: weiß
colour: white

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	ISO 845	kg/m ³	42
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	ISO 1926	kPa	248
Druckverformungsrest <i>compression set</i> 22 h / 25 % 24 h nach Entlastung	ISO 1856-B	%	3
Wärmeleitfähigkeit 10 °C <i>thermal conductivity</i>	ISO 2581	W/mK	0,037
Wasseraufnahme <i>water absorption</i> nach 28 Tagen	DIN 53428	Vol. %	1
Brandverhalten bei 10 mm Stärke <i>flammability</i>	FMVSS 302 ISO 3795	mm/min.	≤ 100

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.