

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

PE-X 50 EL

Farbe: schwarz
colour: black

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	EN ISO 845	kg/m ³	45 - 50
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	ISO 1926	kPa	291
Bruchdehnung <i>tensile strength</i>	ISO 1798	%	33
Elektrischer Quadrat/Kubikwiderstand	EN 100015	Ω Ohm	10 ³ -10 ⁶

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

* Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.

** The surface resistance could change in the course of time due to outside influences.*