

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

SD-PE 30

Farbe: anthrazit
colour: anthracite

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	EN ISO 845	kg/m ³	28
Druckspannung 50 % <i>Compressive stress</i> <i>(1. compression)</i>	EN ISO 3386/1	kPa	120
Druckverformungsrest <i>compression set</i> 22 h / 23°C / 50 % nach 24 Stunden	EN ISO 1856	%	< 20
Thermische Stabilität <i>thermal stability</i> 24 h / 70 °C	ASTM D-3575-S	%	< 5

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.