SV-Schaumstoffe GmbH

wir sind zertifiziert:
DIN EN ISO
9001

QUALITÄTS-
SCHAUMSTOFFE

Datenblatt
technical data

Schaumstoff Type:
foam-type:

PE-Schaum
PE-foam

D-PE 30+DL

Farbe:
colour:

weiß
white

Prüfung *testing*	**Norm** *standard*	**Einheit** *unit*	**ca.-Werte** *c.-data*
Raumgewicht *density*	EN ISO 845 eq. ASTM D3575 W	kg/m³	28 (D-PE) + Decklage mit höherem Raumgewicht
Druckspannung 50 % *Compressive stress* *(1. compression)*	EN ISO 3386-1 eq. ASTM D-3575 D DIN 53577	kPa	> 110
Druckverformungsrest *compression set* 22 h / 23°C / 50 % nach 24 Stunden	EN ISO 1856 eq. ASTM D3575 B	%	< 20
Dimenstionsstabilität *dimensional stability* 24 h / 70 °C	ISO 2796 eq. ASTM D3575 S	%	6
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: ☒	Abweichungen s.u. [1] ☐	

[1]

Diese Type eignet sich durch die stabilere Decklage besonders gut für Verpackungselemente mit Klapp- bzw. Scharnierfunktion.

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.

SV-Schaumstoffe GmbH
Junkersstraße 10, 82178 Puchheim
web: www.sv-schaumstoffe.de

Tel. +49 (0)89/12 59 31 38-0
Fax: +49 (0)89/12 59 31 38-33
e-mail: service@sv-schaumstoffe.de