

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

D-PE 30

Farbe: weiß
colour: white

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	EN ISO 845 eq. ASTM D3575 W	kg/m ³	28
Druckspannung 50 % <i>Compressive stress</i> (1. compression)	EN ISO 3386-1 eq. ASTM D-3575 D DIN 53577	kPa	> 110
Druckverformungsrest <i>compression set</i> 22 h / 23°C / 50 % nach 24 Stunden	EN ISO 1856 eq. ASTM D3575 B	%	< 20
Dimensionsstabilität <i>dimensional stability</i> 24 h / 70 °C	ISO 2796 eq. ASTM D3575 S	%	6
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichungen s.u. ¹⁾ <input type="checkbox"/>	

1)

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.