

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

EF-220 AS

Farbe: pink
colour: pink

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	ASTM D3575-08 Suffix W ISO 845:2006	kg/m ³	37
Zugfestigkeit <i>tensile strength @ peak</i>	ASTM D3575 Suffix T ISO 1798:2008	kPa	213 165
Druckspannung 50 % <i>Compressive Deflection (Vertical 4. compression)</i>	ISO 3386 1986 part 1 DIN 53577	kPa	90
Druckverformungsrest <i>compression set (25 % compression)</i>	ISO 1856:2000	%	< 10
Thermische Stabilität <i>thermal stability</i>	ASTM D3575-08 Suffix S ISO 2796	%	< 2
Oberflächenwiderstand <i>surface resistance</i>	IEC 61340-5-1, ed.1 2007	Ohm	< 10 ¹¹ *

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

* Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.

** The surface resistance could change in the course of time due to outside influences.*