SV-Schaumstoffe GmbH

wir sind zertifiziert:
DIN EN ISO
9001

QUALITÄTS-
SCHAUMSTOFFE

Datenblatt
technical data

Schaumstoff Type:
foam-type:

PE-Schaum
PE-foam

PE-E AS

Farbe:
colour:

pink
pink

Prüfung *testing*	**Norm** *standard*	**Einheit** *unit*	**ca.-Werte** *c.-data*
Raumgewicht *density*	EN ISO 845 eq. ASTM D3575 W	kg/m³	28
Druckspannung 50 % *Compressive stress* *(1. compression)*	EN ISO 3386-1 Eq. ASTM D-3575 D DIN 53577	kPa	> 110
Druckverformungsrest *compression set* 22 h / 23°C / 50 % nach 24 Stunden	EN ISO 1856 eq. ASTM D3575 B	%	< 20
Dimensionsstabilität *dimensional stability* 24 h / 70 °C	ISO 2796 ASTM D3575 S	%	6
Oberflächenwiderstandsfähigkeit *Surface resistance* Probe 1	EN 61340-2-3	Ω	$< 10^{11}$ * $> 10^{6}$ *
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: ☒	Abweichungen s.u. [1] ☐	
1)			

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.
* Der Widerstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.
** The surface resistance could change in the course of time due to outside influences.*

SV-Schaumstoffe GmbH
Junkersstraße 10, 82178 Puchheim
web: www.sv-schaumstoffe.de

Tel. +49 (0)89/12 59 31 38-0
Fax: +49 (0)89/12 59 31 38-33
e-mail: service@sv-schaumstoffe.de