

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

PE-PL 15

Farbe: anthrazit
colour: anthracite

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	BS ISO 7214 1998	kg/m ³	15
Druckspannung 50 % <i>Compressive stress</i>	BS ISO 7214 1998	kPa	107
Druckverformungsrest <i>compression set</i> 22 h / 23°C / 50 % 25 mm Dicke ohne Haut nach 24 Stunden Entspannung	BS ISO 7214 1998	%	23
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	BS ISO 7214 1998	kPa	245
Wärmeleitfähigkeit 10 °C <i>thermal conductivity</i>	ISO 8302 1991	W/mK	0,0387
Brandverhalten <i>flammability</i>	FMVSS 302	< 100 mm/min.	bestanden bei Dicke ≥ 17 mm
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichungen s.u. ¹⁾ <input type="checkbox"/>	
1)			
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.			
<i>The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.</i>			