

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

PE-X 33 FR

Farbe: grau/anthrazit
colour: grey/anthracite

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	ISO 845	kg/m ³	30 - 33
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	ISO 1798	kPa	> 150
Bruchdehnung <i>elongation at break</i>	ISO 1798	%	> 80
Druckspannung 50 % <i>Compressive stress</i>	ISI 3386/ISO 844	kPa	> 95
Druckverformungsrest <i>compression set</i> 22 h / 23°C / 25 % 24 h nach Entlastung	ISO 1856	%	< 7
Temperaturbeständigkeit	langfristig	°C	-60 bis +90
Brandverhalten <i>flammability</i>	FMVSS 302	<100mm/min.	ja

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.