

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PE-Schaum
foam-type: PE-foam

PE-X 40 AS

Farbe: pink
colour: pink

Prüfung <i>testing</i>	Norm <i>standard</i>	Einheit <i>unit</i>	ca.-Werte <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	ISO 845	kg/m ³	40
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	ISO 1798	kPa	> 306
Bruchdehnung <i>elongation at break</i>	ISO 1798	%	> 159
Druckspannung 50 % <i>Compressive stress</i>	ISO 844	kPa	104 - 187
Druckverformungsrest <i>compression set</i> 22 h / 23°C / 25 % 24 h nach Entlastung	ISO 1856	%	3,00
Temperaturbeständigkeit	langfristig	°C	-60 bis +80
Elektrischer Widerstand <i>electric resistance</i>		Ohm	10(11)
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichungen s.u. ¹⁾ <input type="checkbox"/>	

1)

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

* Der Oberflächenwiderstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.

** The surface resistance could change in the course of time due to outside influences.*