

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: Recyclingbasierter PE-Schaum
foam-type: *Recycling-based PE-foam*

RC-SD-PE 30

Farbe: schwarz
colour: *black*

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Raumgewicht <i>density</i>	EN ISO 845	kg/m ³	28
Druckspannung 50 % <i>Compressive stress</i> <i>(1. compression)</i>	EN ISO 3386/1	kPa	> 90
Druckverformungsrest <i>compression set</i> 22 h / 23°C / 50 % nach 24 Stunden	EN ISO 1856	%	< 20
Dimensionsstabilität <i>dimensional stability</i> 24 h / 70 °C	ASTM D3575 S	%	< 6

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.