

Datenblatt *technical data*

Schaumstoff Type: PUR-Schaum antistatisch
foam-type *PUR-foam*

Farbe: pink
colour *pink*

SV-AS

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
Rohdichte <i>density</i>	EN ISO 845	kg/cbm	25
Stauchhärte 40 % Verformung <i>compression load deflection (40%)</i>	EN ISO 3386-1	kPa	3,0
Zugfestigkeit <i>tensile strength</i>	EN ISO 1798	kPa	>100
Elektrischer Widerstand 100 V, 20 sec <i>Electrostatic</i>	EN / IEC 61340-5-1	Ohm [Ω]	3,3 – 4,7 x 10 ⁹ *
A-Type: erfüllt / according to ÖKO-TEX Standard 100  STANDARD 100 10.0.83656 Höhenstein HTTI			
REACH Verordnung – (EG) 1907/2006	Erfüllt: <input checked="" type="checkbox"/>	Abweichungen s.u. ¹⁾ <input type="checkbox"/>	
1)			
Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen. * Der Widerstand kann sich durch äußere Einflüsse im Zeitverlauf verändern. <i>The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.</i> * The surface resistance could change in the course of time due to outside influences.			