

## Datenblatt technical data

**Schaumstoff Type:**  
foam-type

PUR-Schaum  
PUR-foam

**SV-K 55 B1**

**Farbe:**  
colour

weiß  
white

<u>Prüfung</u> <i>testing</i>	<u>Norm</u> <i>standard</i>	<u>Einheit</u> <i>unit</i>	<u>ca.-Werte</u> <i>c.-data</i>
<b>Rohdichte</b> <i>density</i>	EN ISO 845	kg/cbm	55
<b>Stauchhärte</b> 40 % Verformung <i>compression load deflection (40%)</i>	EN ISO 3386-1	kPa	6,0
<b>Zugfestigkeit</b> <i>tensile strength</i>	EN ISO 1798	kPa	>70
<b>Brandverhalten</b> <i>flammability</i>	DIN 4102 B1		Erfüllt fulfilled
<b>REACH Verordnung – (EG) 1907/2006</b>	Erfüllt: <input type="checkbox"/>	Abweichungen s.u. <sup>1)</sup> <input checked="" type="checkbox"/>	

<sup>1)</sup> Melamin in einer Konzentration von größer 0,1 Gew.%

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte aus einzelnen Chargen und sollen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Sie haben rein informativen Charakter und können keine rechtsverbindliche Zusage darstellen.

*The declared data are nominal values and cannot be an assurance of specific attributes.*